

Articolo / Article :

## ELASTOMERO - TESSUTO ELASTICO

Composizione / Composition : **80 % POLYAMIDE**  
**20 % ELASTANE**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **170 g/m<sup>2</sup>**

Altezza / Width (+/- 2%) : **150 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **255 g/m lin.**

Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **42 / cm**

Cannette / Wales : **26 / cm**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**  
*Dimensional Stability - Washing 40° C*  
BS EN ISO 26330

altezza / width : **max -5%**

lunghezza / length : **max -5%**

**Stabilità Dimensionale - Vapore**  
*Dimensional Stability - Steam*

altezza / width : **max -4%**

lunghezza / length : **max -4%**

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **5**  
*on fabric*

su lana : **5**  
*on wool*

**Ultraviolet Protection Factor (U.P.F.)**  
AS/NZS 4399-1996

Bianco x Stampa **40/50+**  
*White for printing*

Tinto / Plain dyed **50+**  
*Tinto / Plain dyed*

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
*Stretch to Dynamometer (+/- 15%)*  
INSTRON 3343 - 3.6 kg

Bianco x Stampa / *White for printing* altezza / width : **115%**  
(min 97% - max 132%)

lunghezza / length : **160%**  
(min 136% - max 184%)

Tinto / *Plain dyed* altezza / width : **115%**  
(min 97% - max 132%)

lunghezza / length : **170%**  
(min 144% - max 196%)

**modulo 40% / modulus 40%**

Bianco x Stampa / *White for printing* altezza / width : **100-180 g**

lunghezza / length : **160-220 g**

Tinto / *Plain dyed* altezza / width : **80-160 g**

lunghezza / length : **120-200 g**

**Allungamento Manuale (+/- 15 %)**  
*Hand Elongation*

altezza / width : **120%**  
(min 102% - max 138%)

lunghezza / length : **180%**  
(min 153 % - max 207%)

**Simboli di manutenzione :**  
*Care labelling codes :*



Note / Notes :

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO  
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.